


技術資料



ポリエチレン・テレフタレート(PET)・テープ

製品番号:1PFRS

(難燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

製品説明 : 1PFRSは燃焼防止VTM-0UL認証品のポリエチレン・テレフタレート・テープに感圧性シリコン接着剤をコーティングしたたものです。高い絶縁耐力、優れた接着性と耐熱、耐溶剤性で、高い引張強度と絶縁耐力があります。本製品はROHSの必要条件とUL510の難燃性基準に対応します。本製品の難燃性テープの設計はハロゲン元素Brと或いは塩素化合物、Cd、Pb、Cr、Hg、PBB、PBDEを使用しておりません。

適応用途 : 絶縁、保持用としての用途です。トランス、コンデンサー、電気モーター、リレー、スタビライザー、そして様々な電子部品に使用されます。本製品はクラスFの絶縁材料として使用されます。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	色彩	-	浅黄色
	総厚み	mm	0.065±0.003
	引張強度	kg/25mm	10
	伸張率	%	50
	接着力(対スチール)	kg/25mm	0.6
	絶縁破壊	kV	6
	温度定格	°C	130

テスト方法 : ASTM 試験法に従う。

保存期限 : 6ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)。

製品サイズ : 標準1巻、長さ33M、巾960mm、芯径3インチ(76.2mm.)。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。販売者及び製造者のいづれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に關して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

