

技術資料



PTFE・ガラス・クロス・テープ 製品番号:1TF05

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

技術項目明細 :

項目	単位	仕様	試験方法
I. 寸法 & 公差			
総厚み	mm	0.13±0.02	
ロール内径	mm	77±1.0	
重量	g/m ²		
II. 複合物			
裏張り	-	ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) ガラスクロス	
厚み	mm	0.08	
接着剤	-	シリコーン樹脂	
III. 物理・化学的性能			
180°C接着剥離力(対鉄鋼)	kg/25mm	0.5	ASTM D-1000
保持力	hrs	-	PSTC-7
ロール剥離力	kg/25mm	0.3-0.7	
引張強度	kg/25mm	20	ASTM D-1000
伸張率	%	4	ASTM D-1000
耐熱等級	°C	250	
耐溶剤	-	優良	
誘電衝撃	kV	-	ASTM D-1000
絶縁抵抗	ohm	-	JISC2336

保管条件 : 73F(23°C)、65% R.H.相対湿度

保存期限 : 6ヶ月(温度:23°C 湿度:65% 保管)

注意点 : もし、温度が260°C以上の場合、素材が柔らかくなりますので、表面の引張強度は300°C数値が適用されます。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性を判断してください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください